



## Vivacolor VIVAGLET

**Werkstoff:** Pulverförmige kunststoffvergütete Gips-Spachtel, reinweiß, für innen.

**Verwendung:** Vivacolor Vivaglet ist ein schwindfreier und festhaftender Füllspachtel und Flächenspachtel. Zum Füllen von größeren Fugen, Rissen und Löchern in Betonfertigteilen und Putz, sowie bei Gipskarton- und Fermacelplatten.

**Verarbeitung:** Vivacolor Vivaglet wird in das Wasser langsam eingerührt und ist nach gutem durchrühren nach 5 Minuten verwendbar. Mischverhältnis: 1 Gewichtsteil Wasser + 2 Gewichtsteile Vivaglet.

Zum Ausfüllen von Fugen, Rissen und größeren Löchern sowie beim schichtstarken Flächenauftrag Alltek Füll dicker ansetzen. Nach der Austrocknung lässt sich Vivaglet bohren, schleifen und nageln. Bei stark saugendem Untergrund, wie bei Ytong usw. oder älterem, glatten Schwerbeton, im besonderen aber bei trockener Witterung, wird Vornässen empfohlen. Beim Ausfüllen von Fugen im Fertigteilbau sollten die Fugen und deren Ränder von Schalöl frei sein. Damit sich keine Hohlräume bilden, ist darauf zu achten, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Bei Ausbesserungsarbeiten auf altem, losem Putz oder Untergrund empfehlen wir, diesen mit Vivacolor Sperr- und Tiefengrund oder Vivacolor Tiefengrund zu festigen. Beim Ansetzen von größeren Mengen wird der Gebrauch eines Rührwerkes empfohlen.

**Offene Zeit:** Nach dem Anrühren ca. eine Stunde verarbeitungsfähig. Sollte nach der offenen Zeit das Material den Abbindeprozess bereits begonnen haben, ist ein Wiederanrühren unter Zusatz von Wasser unbedingt zu unterlassen.

Die Verarbeitungszeit oder Trockenzeit ist von der Schichtstärke, Lufttemperatur, Luft- und Baufeuchtigkeit abhängig und liegt zwischen 1-8 Stunden.

Nach der Durchtrocknung ist Vivacolor Vivaglet Flächenspachtel schleif- und überstreichbar. Nicht unter plus 5°C Raum- und Objekttemperatur verarbeiten.

**Verbrauch:** Je nach Größe und Tiefe der Fugen und Löcher Auftrag in einer Schicht von 1-2 mm ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup>

**Lagerung und Entsorgung:** Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Vivacolor Vivaglet fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 08.2022